

AM RENDER PLUS

MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM RENDER PLUS là vữa trát tường trộn sẵn gốc xi măng chứa xi măng chọn lọc và phụ gia. Dễ dàng thi công, hiệu quả cao khi trộn với nước.

AM RENDER PLUS cho lực kết dính tuyệt vời với bê tông và gạch nền, có thể sử dụng cho cả trong và ngoài nhà. Sản phẩm vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt cho lớp hoàn thiện chất lượng cao.

ỨNG DỤNG

AM RENDER PLUS có thể dùng làm lớp vữa đệm khối xây, khối gạch block và làm đệm lót cho gạch lát sàn.

AM RENDER PLUS được dùng cho tất cả các loại nền của bê tông; bê tông xốp nhẹ, tường gạch, tường khối bê tông...

LƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ
- Tiện lợi trong thi công và bảo quản
- Dùng cùng lượng nước để đạt được chất lượng đồng nhất.
- Dễ dàng trộn và thi công.
- Cường độ liên kết tuyệt vời.
- Độ bền cao và khả năng chịu thời tiết tốt.
- Không lãng phí cát và xi măng khi đã mở bao
- Giảm bớt công tác dọn dẹp chỉ cần loại bỏ bao bì giấy

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ. Nên phun ẩm bề mặt một ngày trước khi trát. Làm ướt bề mặt bê tông khô trước khi áp dụng, không yêu cầu bề mặt nền phải xử lý lớp vữa neo và tạo nhám

Cách trộn

Đổ một bao 40kg AM RENDER PLUS vào máy trộn với xấp xỉ 6.5 đến 7.5 lít nước trộn trong 3 đến 5 phút.

AM RENDER PLUS sẵn sàng để thi công khi đạt đến độ sệt thích hợp và đồng nhất

Thi công

AM RENDER PLUS được thi công bằng bàn chà thép hoặc có thể phun.

AM RENDER PLUS được thi công trong khoảng 45 phút sau khi trộn. Bất kỳ sự bổ sung thêm nước sẽ làm giảm hiệu suất của vữa do phản ứng thủy hóa.

Bảo quản

AM RENDER PLUS được giữ ở nơi khô ráo. Trong trường hợp sản phẩm bắn vào mắt, rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có hiện tượng dị ứng đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn

CÁC SẢN PHẨM HOÀN THIỆN TƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Tỉ lệ nước/ bột	0.16 – 0.18 (hoặc 6.5 – 7.5 lít nước cho một bao 40kg)
Màu sắc	Xám
Duy trì độ sệt	90 % (BS 4551 : 1980)
Cường độ nén	12 -20 N/mm ² (BS EN 1015-11 : 1999)
Cường độ kéo bám dính	>0.60 N/mm ² (Đối với điều kiện thí nghiệm riêng) >0.75 N/mm ² (Đối với điều kiện thí nghiệm trung bình)
Độ sệt	Đồng nhất
Chất liên kết	Xi măng
Chất độn	Cát chọn lọc
Phụ gia	Polymer dễ thi công, giữ nước và bám dính
Tỉ trọng	1850 kg/m ³

LIỀU LƯỢNG

Một bao 40 kg cho khoảng 25 lít AM RENDER PLUS trộn.

ĐÓNG GÓI

AM RENDER PLUS đóng gói 40 kg/bao và 50 bao/palet.

HẠN DÙNG

Lưu giữ ở nơi thoáng mát, hạn dùng AM RENDER PLUS khoảng 12 tháng trong điều kiện bao bì đóng kín.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.