

AM RENDER

MÔ TẢ SẢN PHẨM

AM RENDER là sản phẩm vữa trát tường gốc xi măng trộn sẵn chứa xi măng, cát cường độ cao và phụ gia. Dễ dàng thi công và hiệu quả cao khi trộn với nước.

AM RENDER cho lực kết dính tuyệt vời với bê tông và gạch nền, có thể sử dụng cho cả trong và ngoài nhà. Sản phẩm vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt cho lớp hoàn thiện chất lượng cao.

CÁC ỨNG DỤNG

AM RENDER có thể dùng làm lớp vữa xây đệm cho khối xây gạch, khối bê tông và làm đệm lót cho gạch lát sàn.

AM RENDER được sử dụng cho tất cả các loại bề mặt bê tông; bê tông xốp nhẹ, tường gạch, tường gạch block...

ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ
- Tiện lợi trong thi công và bảo quản.
- Dùng cùng lượng nước để đạt được chất lượng đồng nhất.
- Dễ dàng trộn và áp dụng.
- Cường độ bám dính tuyệt vời.
- Độ bền cao và khả năng chịu thời tiết tốt.
- Không lãng phí cát và xi măng khi đã mở bao
- Giảm bớt công tác dọn dẹp chỉ cần loại bỏ bao bì giấy

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ. Nên rửa sạch bề mặt một ngày trước khi trát. Làm ẩm bề mặt bê tông trước khi thi công. AM RENDER không yêu cầu bề mặt nền phải xử lý lớp vữa neo, nhám trước khi trát.

Cách trộn

Đổ một bao 40kg AM RENDER vào máy trộn với 6.5 đến 7.5 lít nước trộn trong 3 đến 5 phút.

AM RENDER sẵn sàng được sử dụng khi đạt đến độ sệt thích hợp, đồng nhất

Thi công

AM RENDER được thi công bằng bàn xoa thép hoặc có thể phun.

AM RENDER được sử dụng trong khoảng 45 phút sau khi trộn. Bất kỳ sự bổ sung thêm nước sẽ làm giảm hiệu suất của vữa do phản ứng thủy hóa.

Bảo quản

AM RENDER được giữ ở nơi khô ráo. Trong trường hợp sản phẩm bắn vào mắt, rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có hiện tượng dị ứng đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn

CÁC SẢN PHẨM HOÀN THIỆN TƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Tỉ lệ nước/ bột	0.16 – 0.18 (hoặc 6.5 – 7.5 lít nước cho một bao 40kg)
Màu sắc	Xám
Duy trì độ sệt	90 % (BS 4551 : 1980)
Cường độ nén	12 -20 N/mm ² (BS EN 1015-11 : 1999)
Độ sệt	Đồng nhất
Chất liên kết	Xi măng
Chất độn	Cát chọn lọc
Phụ gia	Polymer dễ thi công, giữ nước và bám dính
Tỉ trọng	1850 kg/m ³

LIỀU LƯỢNG

Một bao 40 kg cho khoảng 25 lít AM RENDER trộn.

ĐÓNG GÓI

AM RENDER đóng gói 40 kg/bao và 50 bao/palet

HẠN DÙNG

Lưu giữ ở nơi thoáng mát, hạn dùng AM RENDER khoảng 12 tháng trong điều kiện bao bì đóng kín.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.