

NovezAcryl Elastomeric – Lớp chống thấm dẻo Acrylic

MÔ TẢ SẢN PHẨM

NovezAcryl Elastomeric là sản phẩm chống thấm dạng quét nhựa dẻo Acrylic gốc nước, thân thiện với môi trường. Sản phẩm được ứng dụng đa dạng trong công tác chống thấm và chống hơi nước.

NovezAcryl Elastomeric là sản phẩm chịu tia cực tím UV và có lực dính tuyệt vời để hạn chế sự bong tróc. Ngoài ra sản phẩm còn có thể ứng dụng như là chất trám khe đàn hồi để xử lý các vết nứt công trình.

CÁC ỨNG DỤNG ĐỀ NGHỊ

Bê tông sàn mái
Tường gạch hay tường bê tông
Mái lợp tôn, kim loại hay mái ngói

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Màu sắc	Trắng / Xám
Thời gian khô	Khoảng 1 giờ để khô lớp quét. Khoảng 12 giờ để bảo dưỡng lớp quét.
Tổng hàm lượng chất rắn	khoảng 65%
Khả năng chịu nước	Tốt
Khả năng chống xuyên nước	0. Không cho phép nước đi xuyên qua
Độ giãn dài (0,45mm)	Tối thiểu 1000%
Bề mặt sau khi quét (sờ)	Dính tay nhẹ khi bảo dưỡng
Chịu tia UV cho 1000 giờ	Không thay đổi màu, không nứt, không nhạt màu, không phồng dộp, bong tróc hay tách rời.

NovezAcryl Elastomeric – Lớp chống thấm dẻo Acrylic

THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công không bám bụi, dầu mỡ hay các tạp chất khác, rong rêu v.v. Bề mặt thi công phải khô để bảo đảm vật liệu được quét phủ đồng đều.

NovezAcryl Elastomeric có thể thi công bằng cọ quét hoặc cọ lăn.

Lớp lót

Pha loãng NovezAcryl Elastomeric với nước sạch theo tỷ lệ 1:1 để thi công lớp lót.

Lớp quét phủ

Khi lớp lót đã khô, thi công 2 lớp NovezAcryl Elastomeric không pha loãng. Thi công lớp thứ 2 theo hướng vuông góc với lớp trước và sau khi lớp đó đã khô.

Cho các khu vực có diện tích rộng của sàn mái, nên sử dụng thêm lớp lưới gia cố GlassFibre Netting dính lên trên lớp quét đầu tiên khi vẫn còn ướt.

ĐÓNG GÓI VÀ LIỀU LƯỢNG

NovezAcryl Elastomeric đóng thùng 22 Kg hoặc phuy 250 Kg. 1Kg vật liệu NovezAcryl Elastomeric có thể thi công từ 0.6 đến 1.0 m² cho độ dày mỗi lớp từ 1.0mm đến 1.5mm đối với sàn mái, và từ 2.0 đến 3.3 m² cho độ dày mỗi lớp từ 0.3mm đến 0.5mm đối với tường.

Với các nỗ lực để bảo đảm sự chính xác của sản phẩm hiện tại, người sử dụng sẽ chấp thuận các kết quả hiện có hoặc chịu trách nhiệm với sự tương thích của sản phẩm cho các mục đích sử dụng khác nhau theo ý muốn. Như thực tế ứng dụng bởi người dùng khác nhau và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, B2-Innovez không mặc nhiên bảo hành cho sản phẩm hoặc hỗ trợ việc bảo hành cho các kết quả do ứng dụng như đề cập. Không có trách nhiệm pháp lý nào ràng buộc đối với B2-Innovez và/hoặc nhân viên trực thuộc một cách trực tiếp hay gián tiếp do các sự cố mất mát, hư hỏng trong quá trình sử dụng sản phẩm dựa trên các thông tin, các đề nghị tương thích, các điều kiện sử dụng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thông tin này không dùng để giải thích mà là sự khẳng định cho việc cần nhắc hay chấp thuận một khi có thêm các thông tin cần thiết cho các trường hợp riêng biệt.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý Văn Phức, Phường Tân Phú, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8666 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com