

## NovezKote 2000WB – màng quét Bitum chịu ẩm ướt

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

NovezKote 2000WB là sản phẩm bitum nhũ tương gốc nước ổn định có màu nâu đậm và tạo thành lớp màng đen hoàn thiện khi khô. Sản phẩm không có mùi vị khó chịu hay hôi.

### CÁC ỨNG DỤNG ĐỀ NGHỊ

Làm lớp quét phủ chống trượt nước cho khu vực nhà tắm, bồn hoa, mái, mương thoát, ống thoát và khe giấu mí cửa màng chống thấm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Điểm cháy nổ	Không cháy
Thời gian khô	Khoảng 1 giờ để chạm bề mặt.
Tính kháng nước và hóa chất	Kháng nước, cồn, muối dung dịch các loại, một vài loại axit và kiềm loãng. Không kháng dầu, dung môi, chất tẩy hay dung dịch tẩy, ăn mòn.
Nhiệt độ sử dụng	-10°C đến 85°C tùy thuộc điều kiện sử dụng
Tính chịu nhiệt thổi	Lớp màng khi khô không bị chảy hay vỡ trong khi sử dụng.
Dữ liệu co ngót	Khoảng 45% từ trạng thái ướt cho đến khi khô

### THI CÔNG

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công không bám bụi, dầu mỡ hay các tạp chất khác, rong rêu v.v. Lớp lót Bitum NovezPrime 1000SB có thể thi công bằng cơ quét hay phun cho các bề mặt khô hoặc ẩm (không ướt).

Bảo đảm là lớp lót được thi công đủ kín và thấm đều bề mặt. Nên thi công thêm lớp thứ 2 nếu có bề mặt hấp thụ cao. Chờ cho thành phần dung môi bay hơi trước khi thi công lớp phủ NovezKote 2000WB.

Khuấy đều vật liệu trước khi sử dụng. Thi công tối thiểu 3 lớp bằng cơ quét hoặc phun. NovezKote 2000WB có thể thi công tốt cho bề mặt ẩm ướt (kết quả sẽ tốt hơn đối với bề mặt khô), lớp quét hoặc bề mặt thi công nên khô trước khi lớp quét này bắt đầu tạo màng bề mặt trong quá trình khô.

Nên chờ khoảng 24 giờ trước khi thi công lớp kế tiếp và nên thi công theo hướng vuông góc với lớp trước đó để có được độ bền và đàn hồi tốt nhất. Lớp chống thấm này có thể gia cố với lưới GlassFibre Netting.

### ĐÓNG GÓI VÀ LIỀU LƯỢNG

NovezKote 2000WB đóng thùng 18 Kg và phuy 200 Kg. 1 Kg NovezKote 2000WB có thể phủ được từ 1 đến 1.2 m<sup>2</sup> tùy thuộc điều kiện bề mặt.

Với các nỗ lực để bảo đảm sự chính xác của sản phẩm hiện tại, người sử dụng sẽ chấp thuận các kết quả hiện có hoặc chịu trách nhiệm với sự tương thích của sản phẩm cho các mục đích sử dụng khác nhau theo ý muốn. Như thực tế ứng dụng bởi người dùng khác nhau và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, B2-Innovez không mặc nhiên bảo hành cho sản phẩm hoặc hỗ trợ việc bảo hành cho các kết quả do ứng dụng như đề cập. Không có trách nhiệm pháp lý nào ràng buộc đối với B2-Innovez và/hoặc nhân viên trực thuộc một cách trực tiếp hay gián tiếp do các sự cố mất mát, hư hỏng trong quá trình sử dụng sản phẩm dựa trên các thông tin, các đề nghị tương thích, các điều kiện sử dụng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thông tin này không dùng để giải thích mà là sự khẳng định cho việc cần nhắc hay chấp thuận một khi có thêm các thông tin cần thiết cho các trường hợp riêng biệt.

**Asia Mortar Co., LTD ( AM Co., LTD)**

33 / 1 – Lý Văn Phức, Phường Tân Phú, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8666 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com