

## NovezPrime 1000SB – Lớp phủ lót gốc Bitum

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Lớp quét mỏng bitum gốc dung môi thẩm thấu cho các bề mặt yếu hoặc dùng để xử lý và chuẩn bị cho bề mặt tiếp nhận các hệ thống chống thấm.

### CÁC ỨNG DỤNG ĐỀ NGHỊ

NovezPrime 1000SB dùng như lớp quét lót trước khi thi công các hệ thống chống thấm trên các loại bề mặt khác nhau như kim loại, mặt đá, bê tông, tấm lợp xi măng, vữa hoặc bê tông nhẹ.

NovezPrime 1000SB phủ kín bề mặt trước khi xử lý chống thấm. Sản phẩm này có thể kéo dài và tiếp tục với công việc chống thấm khác trước khi các công đoạn hoàn thiện khác được triển khai.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Điểm cháy nổ ( Theo dk kín Abel)	32°C Minimum
Tỷ trọng @15°C	0.89 to 0.91
Thời gian khô	Khoảng 2 đến 4 giờ
Hàm lượng dung môi (Tùy thuộc)	Khoảng 40% đến 49%

### THI CÔNG

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công không bám bụi, dầu mỡ hay các tạp chất khác, rong rêu, địa y v.v

NovezPrime 1000SB có thể thi công bằng cọ quét hay phun trên các bề mặt khô hoặc ẩm ( không ướt)

Khuấy đều thùng trước khi thi công. Bảo đảm thi công với lớp mỏng.

Bảo đảm là lớp lót được thi công đầy đủ kín và thấm đều bề mặt. Nên thi công thêm lớp thứ 2 nếu có bề mặt hấp thụ cao. Chờ cho thành phần dung môi bay hơi trước khi tiến hành thi công các vật liệu khác lên trên.

### ĐÓNG GÓI VÀ LIỀU LƯỢNG

NovezPrime 1000SB đóng thùng 20 lít hoặc phuy 200 lít. 1 lít NovezPrime 1000SB dự trữ ( tùy thuộc điều kiện mặt bằng) quét phủ cho các bề mặt khác nhau khoảng từ 10 đến 16 m<sup>2</sup> đối với bề mặt thép, từ 5 đến 8 m<sup>2</sup> đối với bê tông và từ 2 đến 4 m<sup>2</sup> cho bề mặt vữa nhẹ.

Với các nỗ lực để bảo đảm sự chính xác của sản phẩm hiện tại, người sử dụng sẽ chấp thuận các kết quả hiện có hoặc chịu trách nhiệm với sự tương thích của sản phẩm cho các mục đích sử dụng khác nhau theo ý muốn. Như thực tế ứng dụng bởi người dùng khác nhau và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, B2-Innovez không mặc nhiên bảo hành cho sản phẩm hoặc hỗ trợ việc bảo hành cho các kết quả do ứng dụng như đề cập. Không có trách nhiệm pháp lý nào ràng buộc đối với B2-Innovez và/ hoặc nhân viên thuộc một cách trực tiếp hay gián tiếp do các sự cố mất mát, hư hỏng trong quá trình sử dụng sản phẩm dựa trên các thông tin, các đề nghị tương thích, các điều kiện sử dụng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thông tin này không dùng để giải thích mà là sự khẳng định cho việc cần nhắc hay chấp thuận một khi có thêm các thông tin cần thiết cho các trường hợp riêng biệt.

**Asia Mortar Co., LTD ( AM Co., LTD)**

33 / 1 – Lý V n Ph c, Ph ng Tân nh, Qu n 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8666 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com