

am SEAL SILICONE WATER REPELLANT (R-Seal Silicone Water Repellant)

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am SEAL SILICONE WATER REPELLANT là lớp quét phủ trong suốt không chứa dung môi dùng cho trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm sau khi quét phủ giúp bảo vệ tuyệt vời cho bề mặt từ các tác động của môi trường tự nhiên bằng cách tạo thành một lớp phủ ngăn nước thấm qua hoặc ngăn cách sự ngấm dầu, cà phê, mỡ lên mặt gạch các loại.

CÁC ỨNG DỤNG

am SEAL SILICONE WATER REPELLANT được sử dụng cho các mục đích sau :

- Làm lớp bảo vệ bề mặt chống sự xâm thực môi trường tự nhiên cho bê tông, đá cẩm thạch, nền và tường dán gạch, đá.
- Làm lớp bảo vệ chống bám ố màu cho đá cẩm thạch, đá granite và đá có độ ngấm nước cao.
- Phủ và bịt kín các bề mặt có tính hấp thụ cao bằng cách ngăn chặn nước xâm nhập.
- Làm lớp ngăn cản hơi nước, nước cho đá granite, đá cẩm thạch, đá các loại.
- Làm lớp phủ chống bám nước cho bê tông, bề mặt vữa tô.

CÁC ƯU ĐIỂM

- Ngăn chặn sự mọc rêu và phát sinh vi khuẩn.
- Bảo vệ sự tự nhiên ban đầu của bề mặt gạch, đá các loại, gạch không tô với chi phí kinh tế.
- Cho phép quét, sơn phủ lên trên bề mặt đã có xử lý.
- Chống sự lão hóa tạo bởi tia cực tím.

- Tính không cho nước bám cao.
- Tiện lợi và dễ dàng sử dụng.

CÁC TÍNH CHẤT TIÊU BIỂU

- Nhựa silicone gốc nước không dung môi.
- Không màu, trong suốt.
- Không cần pha loãng. Sẵn sàng để sử dụng từ thùng đóng gói sẵn.

TRỘN VÀ THI CÔNG

am SEAL SILICONE WATER REPELLANT không cần trộn trước khi sử dụng. Nên khuấy nhẹ, đều nếu thấy sản phẩm có màu kem nhạt do để lâu không sử dụng.

Bề mặt chuẩn bị thi công phải sạch, không bám dầu, mỡ, rêu mốc hay tạp chất khác. Chùi sạch các tạp chất này và để khô bề mặt trước khi thi công.

am SEAL SILICONE WATER REPELLANT có thể thi công tùy điều kiện với cọ quét hoặc phun. Thường thi công 2 lớp nhưng phải lưu ý chỉ thi công lớp 2 khi lớp đầu tiên đã khô.

Hiệu quả cản nước sẽ có tác dụng ban đầu sau 24 giờ và tác dụng hoàn toàn sau một tuần.

Nên tiến hành làm thử trên mẫu vật liệu trước khi thi công để kiểm tra sự khác biệt màu do chất liệu bề mặt khác nhau.

LIỀU LƯỢNG (THEO LÝ THUYẾT)

Khoảng 8 đến 10 m² cho một lít vật liệu.

ĐÓNG GÓI

am SEAL SILICONE WATER REPELLANT
được đóng trong thùng nhựa 20 lít.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý V ã n Ph ã c, Ph ã ng Tân ã nh, Qu ã n 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.